

- **KIT COLORATION**
- **KIT CHANGEMENT DE COULEUR**
- **KIT RÉPARATION COLORATION**
- **KIT CHANGEMENT RÉPARATION COLORATION**

ÉTAPE 1 - NETTOYAGE

DÉCAPANT DÉGRAISSANT

Outil préconisé : **Chiffon** Séchage complet : **5 minutes**

OBJECTIFS

Préparer le cuir à recevoir la couleur, casser le vernis de protection et dégraisser votre cuir.

CARACTÉRISTIQUES

Son utilisation est indispensable pour une bonne recoloration. Ce produit nettoie le cuir tout en déstructurant le vernis protecteur. Il peut décolorer très nettement le cuir (uniquement pour les finitions semi aniline). Il dissout les taches de graisse (dossiers et accoudoirs) qui empêchent la pénétration et l'adhérence de la couleur.

UTILISATION

Se munir d'un chiffon propre et de gants. Imbiber le chiffon et appliquer le décapant-dégraissant par mouvements circulaires sur toute la surface.

Un bon décapage-dégraissage ne nécessite pas d'enlever totalement la couleur d'origine du cuir (impossible sur les cuirs pigmentés).

ÉTAPE 2 - RÉPARATION IMPORTANTE

Étape concernant les utilisateurs du kit réparation-coloration ou du kit changement réparation-coloration. Pour les autres utilisateurs, passez directement à l'étape 4 : Préparation

PÂTE RÉPARATRICE MAGICALTA

Outil préconisé : **Couteau** Entre deux couches : **15 minutes** Séchage complet : **2 heures**

OBJECTIFS

Reboucher des déchirures, trous, brûlures du cuir, même très profondes.

UTILISATION

1 Après avoir dégraissé le cuir, appliquez une première couche. **2** Laissez-la sécher environ 15 minutes avant d'appliquer la seconde. Multipliez le nombre de couche afin de bien combler le trou (3 à 4 couches seront nécessaires). **3** La dernière couche bien sèche, humidifiez vos doigts et frottez-la juste avec le poids du doigt, l'eau va égaliser la surface et retirer l'excédent. La Magicalta s'utilise comme un enduit.

• Pour des trous perforants, utilisez une pièce de tissu intissé ou de tissu souple que vous collerez sous le cuir en utilisant une colle néoprène spécial cuir afin de donner un support d'adhérence au Magicalta.

• En cas de dommage plus important ou de brûlure, poncez

et/ou retirez les parties les plus endommagées à l'aide d'un cutter et remplacer la partie manquante par de la pâte.

- Pour les entailles ou déchirures, procédez de la même manière. Il est aussi possible de le poncer à l'aide d'un papier grain 600 maximum.
- Ce produit est de couleur blanche, nous vous conseillons de légèrement le colorer avec le Résicolor ou la résine colorée (en fonction de votre kit). Une fois sec, appliquez la résine colorée ou le Résicolor pour terminer la pigmentation.

ÉTAPE 3 - RÉPARATION LÉGÈRE

Étape concernant les utilisateurs du kit réparation-coloration ou du kit changement réparation-coloration. Pour les autres utilisateurs, passez directement à l'étape 4 : Préparation

RÉSINE RÉPARATRICE COLORÉE OU NEUTRE

Outil préconisé : **Couteau** Entre deux couches : **5 minutes** Séchage complet : **2 heures**

OBJECTIFS

Colmater les griffures, éraflures, coupures, fissures de surface et consolider le cuir.

UTILISATION

- Avec une spatule, imprégnez l'intérieur des parties endommagées puis, avec le doigt ou la spatule, maintenir une pression afin de ressouder les éléments de la fleur entre eux. Un poids sera peut-être utile si l'entaille est importante.
- Pour la résine colorée, l'usage du préfond ou préalable n'est pas utile. Elle est conçue pour rénover de petite surface avec des pertes de couleur partielle (sur un volant, un flanc de siège auto ou des griffures de chat).
- Pour toute réparation d'une surface supérieure à une pièce de 2 euros, utilisez le Résicolor. Sur une surface trop étendue vous obtiendrez une couleur avec des reflets blanchâtre disgracieux.

ÉTAPE 4 - PRÉPARATION

Pour une utilisation sur simili-cuir, cette étape n'est pas nécessaire. Passez directement à l'étape 5 : Coloration.

PRÉFOND D'ACCROCHE

Outil préconisé : **Rouleau** Entre deux couches : **5 minutes** Séchage complet : **30 minutes**

OBJECTIFS

Favoriser la pénétration et l'accroche de la couleur.

CARACTÉRISTIQUES

- Permet de préparer le cuir pour la coloration après l'étape de décapage et dégraissage en le rendant légèrement collant.
- Permet à la couleur de bien pénétrer la fleur du cuir. Il est recommandé d'appliquer la première couche de couleur entre 15 et 30 minutes après le passage du Préfond d'accroche. Au delà, nous vous conseillons d'en appliquer une seconde couche.

UTILISATION

1 Appliquer le préfond en fine couche sans faire de bulle. Si vous avez des bulles, étirez la couche afin de créer un film mince. Il est toujours conseillé d'appliquer les produits en couche fine (3 couches fines sont plus adaptées qu'une seule couche épaisse).

2 Laisser agir entre 15 et 30 minutes avant de passer à la phase de coloration

ÉTAPE 5 - COLORATION

RESICOLOR

Outil préconisé : **Rouleau** Entre deux couches : **15 minutes** Séchage complet : **6 heures**

OBJECTIFS

Recolorer le cuir aux couleurs défraîchies, changer la couleur de tout type de cuir. **Produit adapté aux cuirs pigmenté ou semi aniline, ne pas appliquer sur cuir aniline ou by-cast (nous consulter).**

CARACTÉRISTIQUES

Permet une coloration respectant l'aspect et le touché initial du cuir. Excellente tenue dans le temps. Recolore le cuir en surface. Idéal pour la restauration de sièges automobiles, les mobiliers et objets dont la fleur du cuir est très atteinte.

UTILISATION

- 1 Bien agiter le flacon, la couleur doit être uniforme.
- 2 Au tampon ou au rouleau à laquer, retouche au pinceau possible. Appliquer ce produit en couches fines, cela favorisera sa pénétration et son accroche tout en conservant le touché du cuir. Il est toujours conseillé d'appliquer les produits en couche fine (3 couches fines sont plus adaptées qu'une seule couche épaisse).
- Au pistolet : à pulvériser en croisé, idem pour l'épaisseur de la couche, (pression 3 bar, distance au support cuir : 15 à 20cm).

PRÉCAUTIONS

Si vous utilisez ce produit pour recolorer en plus clair, un décapage-dégraissage profond est nécessaire.

ÉTAPE 6 - FINITION & PROTECTION

FIXASOFT

Entre deux couches : **15 minutes** Séchage complet : **6 heures**

OBJECTIFS

Le fixasoft est un vernis aérosol en base solvant idéal pour fixer les petites rebouches sur tout type de cuir et tout type de finition. Il confère quelque soit la couleur un aspect satiné. Il apporte au cuir une solidité aux frottements et une consolidation des colories.

UTILISATION

- 1 Bien agiter le flacon.
- 2 Pulvériser sur l'ensemble de la surface de façon uniforme en effectuant de brèves pressions de 2secondes.
- 3 Laisser sécher entre 6 et 12 heures.



Retrouvez nos produits et nos conseils d'utilisation en consultant nos vidéos sur la chaîne Youtube Alta.

